



C/ Roble, 113
P.I. Nicomedes García
40140 Valverde del Majano
(Segovia) SPAIN
Teléfono: +34 902820200
Fax: +34 902820300
cetco@cetco.es

FICHA TÉCNICA

BENTONITA DE SODIO SS100 PARA RECEBO DE SOLAPES

La calidad de la bentonita de sodio natural comercializada por CETCO IBERIA es analizada cumpliendo la normativa europea para su aplicación como impermeabilizante, además de realizar sobre ella ensayos internos que garantizan sus propiedades óptimas para dicha aplicación.

Propiedades	Unidades	Norma	Especificación
Contenido en Montmorillonita	%	XRD(1)	> 90
Granulometría			
> 20 mesh	%		< 10
> 200 mesh			> 90
Coefficiente de hinchamiento	ml / 2g	ASTM D 5890	> 24
Absorción de agua	%	ASTM E 946	> 600
Pérdida por filtrado	ml	ASTM D 5891	< 16
Humedad	%	ISO 11465	< 15

(1) XRD: Difracción de rayos X

